



трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT (тип II)

ΓΟCT 32415-2013 ΤУ 2248-007-78044889-2016

1. Назначение и область применения.

- 1.1 Труба применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного низкотемпературного (до 80°C) отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы.
- 1.2 Соединение труб выполняется с помощью обжимных или прессфитингов, используемых также для соединения металлополимерных труб.
- 1.3 Допускается выполнять соединение труб с помощью полифузионной сварки с использованием специальных фитингов. При этом следует руководствоваться указаниями, изложенными в технических паспортах на фитинги.
- 1.4 Трубы могут применяться для 1,2,4, ХВ классов эксплуатации.
- 1.5 Труба не имеет антидиффузионного слоя, поэтому её кислородопроницаемость превышает 0,1 г/м³ в сутки, что следует учитывать при проектировании отопительных систем.

2.Особенности материала.

- 2.1. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT) отличается от обычного полиэтилена наличием октеновых ответвлений от основной цепи полимера, что повышает термостойкость и прочность материала. Материал труб не подвержен коррозии и имеет низкую шероховатость поверхности, что исключает вероятность образования отложений на внутренних стенках. Благодаря повышенной гибкости трубы, минимизируется количество соединителей и переходов, что, в свою очередь, повышает надежность системы.
- 2.2 PE-RT является термопластичным материалом, способным к многократному расплавлению и свариванию, однако по прочности и термостойкости уступает сшитому полиэтилену PEX.

4. Технические характеристики.

Nº	Наименование характе- ристики	Ед. изм.	Значение показателей для D _н	
			Ø16	Ø20
1	Наружный диаметр	MM	16	20
2	Внутренний диаметр	MM	12	16
3	Длина бухты	M	100	100
4	Вес 1 п. м. трубы	Г	89	120
5	Объем жидкости в 1 п. м.	Л	0,113	0,201
6	Рабочее давление при 20°C (класс XB)	бар	16	16
7	Рабочее давление при 60°C (1класс)	бар	10	8
8	Рабочее давление при 70°C (2,4 класс)	бар	6-8	6

9	Максимальная рабочая температура	°C	80	80
10	Максимальная кратко- временно допустимая температура	°C	90	90
11	Разрушающее давление при температуре 20°C	бар	30	22
12	Разрушающее давление при температуре 80°C	бар	15	11
13	Номинальное давление PN	бар	16	16
14	Коэффициент линейного расширения	1/°C	1,8x10 ⁻⁴	1,8x10 ⁻⁴
15	Коэффициент теплопро- водности стенок	Вт/м К	0,38	0,38
16	Минимальный радиус изгиба вручную	мм	80	100
17	Плотность рабочего слоя трубы при 23°C	Кг/м ³	937	937
18	Относительное удлине- ние при разрыве	%	700	700
19	Удельная теплоемкость материала	Дж/кг К	1900	1900
20	Температура размягчения по Вика	°C	125	125
21	Кислородопроницаемость	Г/М ³ сутки	>0,1	>0,1
22	Непрозрачность труб	%	<0,2	<0,2
23	Группа горючести		Γ4	Γ4
24	Группа воспламеняемости		В3	В3
25	Дымообразующая спо- собность		ДЗ	ДЗ
26	Токсичность продуктов сгорания		Т3	Т3
27	Массовая доля летучих веществ	%	<0,035	<0,035

^{5.}Указания по монтажу.

^{5.1} При монтаже необходимо руководствоваться указаниями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- 5.2 Монтаж труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже 10°C специально предназначенным для этого инструментом.
- 5.3 Не допускаются сплющивания и переломы, а также растягивающие напряжения трубопровода во время монтажа. При «заломе», испорченный участок трубы должен быть удален.
- 5.4 Бухты, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0° С, должны быть перед монтажом выдержаны в течение 24ч при температуре не ниже $+10^{\circ}$ С.
- 5.5. Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания грязи и мусора в трубу.
- 5.6 Чтобы правильно выполнить соединение, необходимо точно отрезать трубу, соблюдая перпендикулярность ее оси и используя соответствующие инструменты.
- 5.7. При изгибании трубы с радиусом, близким к предельному (5 Dнар) рекомендуется предварительно разогревать трубу до температуры 130° С строительным феном.
- 5.8. В местах поворота трубы следует крепить хомутами или скобами с шагом 10см.
- 5.9 Трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 Мпа.
- 5.10. Минимальная высота заливки раствора над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см.
- 5.11 Трубу следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
- 6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- 6.1. PE-RT трубы не допускаются к применению:
- -при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 80° C;
- -при рабочем давлении, превышающем указанное в таблице технических характеристик;
- -в помещениях категорий «Г» по пожарной опасности;
- -в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130°C;
- -в системах центрального отопления с элеваторными узлами;
- -для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов.

7.Условия хранения и транспортировки.

- 7.1.В соответствии с ГОСТ 19433 трубы PE-RT не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 7.2. При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.
- 7.3. Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.
- 7.4. Хранение труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150 в проветриваемых навесах или помещениях.
- 7.5. Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3м.
- 7.6. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.